

## Natur-Imprägnieröl

### Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Farbloses Grundier- und Imprägnieröl für den Innen- und Außenbereich aus pflanzlichen Ölen und Harzen. Es dringt tief in den Untergrund ein, verleiht ihm dadurch eine hohe Beständigkeit gegen Wassereinwirkung und bildet einen excellenten Grund für Folgeanstriche. Der Farbton des Untergrundes wird etwas vertieft, die Maserung von Hölzern belebt. Atmungsaktiv.
Anwendungsbereich	Zum Grundieren von Holz vor einer weiteren Oberflächenbehandlung mit Lacken und Lasuren im Außen- und Innenbereich (z.B. Fenster) sowie zur Imprägnierung von Holz im Außenbereich, bzw. Feuchtbereich innen.
Zusammensetzung	Bindemittel: Verkochung aus Holzöl und mod. Kolophonium, Leinöl Lösemittel: Citrusterpene Hilfsstoffe: Trockenstoffe ohne Blei und Barium
Farbtöne	Farblos
Lagerung	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mindestens 3 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	0,75 ltr., 2,50 ltr., 10 ltr.
Gefahrenklassen	VbF A II (entzündlich)

### Technische Daten

Spezifisches Gewicht	Ca. 0,9 g/ml
Viskosität	Ca. 12 Sekunden (DIN-Becher 4 mm) bei 20°C.
Flammpunkt	Ca. 46°C
Verbrauch	70-80 ml/m <sup>2</sup> je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6-8 Stunden trocken und überstreichbar. Stark getränkte Untergründe bis zur Weiterbehandlung 1-2 Tage durchtrocknen lassen.

### Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Unbehandelte oder geölte Hölzer
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Durch streichen oder tauchen. Nicht bei Temperaturen unter 8° C verarbeiten. Dünn und gleichmäßig auftragen.

## Natur-Imprägnieröl

<b>Verdünnung</b>	Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit bio pin Verdünnung.
<b>Vorbehandlung</b>	Harzreiche und tropische Hölzer mit bio pin Verdünnung abreiben.
<b>Grundieren vor Lack- oder Lasuranstrichen:</b>	Einen dünnen Anstrich auftragen. Nicht eingezogenes Öl nach ca. 15 Minuten mit einem Lappen abreiben oder verreiben. Gut trocknen lassen und weiter behandeln mit z.B. bio pin Holzlasur für Außen oder bio pin Natur-Universallack.
<b>Imprägnierungen</b>	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 2-4 mal Natur-Imprägnieröl auftragen, bis der Untergrund gesättigt ist. Nass-in-Nass arbeiten; d.h. nicht eingezogenes Öl jeweils nach ca. 15 Minuten von der Oberfläche entfernen und einen neuen Anstrich auftragen, bis der Untergrund gesättigt ist. Danach gut durchtrocknen lassen.
<b>Werkzeugreinigung</b>	Sofort nach Gebrauch mit bio pin Verdünnung.
<b>Sicherheitshinweis</b>	Für Kinder unerreichbar und gut verschlossen aufbewahren. Dieses Produkt enthält ätherisches Citruschalenöl als Lösemittel. Verschlucken ist gesundheitsschädlich. Berührung mit der Haut kann in seltenen Fällen zu Reizungen und allergischen Reaktionen führen. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit Natur-Imprägnieröl verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen bzw. in Wasser tränken und Schleifstaub vom Zwischenschliff gesondert lagern..
<b>Produktentsorgung</b>	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt).