

Natur-Hartwachs

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Atmungsaktive und wasserabweisende Endbehandlung für stärker strapazierte Holzoberflächen im Innenbereich. Erzeugt schmutzabweisende, seidig glänzende Oberflächen. Nach der Durchrocknung für Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Anwendungsbereich	Zur Grund- und Endbehandlung von unbehandelten Küchenarbeitsplatten, Holzfußböden und anderen, stärker strapazierten Hölzern im Innenbereich. Zur Grundierung von unbehandelten Korkfußböden sowie zum Einlassen von unglasierten Tonfliesen.
Zusammensetzung	Bindemittel: Bienenwachs, Carnaubawachs, Leinöl. Lösemittel: Citrusterpene. Hilfsstoffe: Trockenstoff ohne Blei und Barium.
Farbtöne	Farblos.
Lagerung	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mindestens 3 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	0,75 ltr., 2,50 ltr.
Gefahrenklassen	VbF A II (entzündlich)
Technische Daten	
Spezifisches Gewicht	Ca. 0,89 g/ml.
Viskosität	Stark tixotroph.
Flammpunkt	Ca. 46°C.
Verbrauch	ca. 40 ml/m ²
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 3-6 Stunden trocken und polierbar. Stark getränkte Untergründe bis zur Weiterbehandlung 1-2 Tage durchrocknen lassen.
Verarbeitungshinweise	
Geeignete Untergründe	Unbehandelte, geölte oder bereits gewachste Hölzer sowie Kork und unglasierte Tonfliesen.
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein, mineralische Untergründe auch chemisch neutral.
Verarbeitung	Mit einem fusselfreien, nicht abfärbendem Tuch oder auf Großflächen mit einer Einscheiben-Auftragsmaschine dünn und gleichmäßig auftragen. Nicht bei Temperaturen unter 8° C verarbeiten.
Verdünnung Vorbehandlung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit bio pin Verdünnung. Unbehandelte Oberflächen mit bio pin Hartöl oder bio pin Grundieröl (nicht für Fußböden) nach Anweisung grundieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Technischen Datenblätter. Oberflächen ggfs. mit feinem Schleifpapier leicht anschleifen. Bereits geölte Untergründe säubern und je nach Zustand ggfs. einmal nachölen.

Natur-Hartwachs

Endbehandlung	Natur-Hartwachs einmal dünn und gleichmäßig auftragen. Nach ca. 3-6 Stunden mit einem sauberen Tuch, einem Bohnerblock oder einer Poliermaschine etc. polieren. Bei Bedarf kann nach einigen Tagen ein zweiter Wachsauftrag erfolgen. Oberflächen anfangs nur vorsichtig belasten.
Pflege	Reinigen mit einem milden Seifenreiniger. Gelegentlich etwas bio pin Fußboden-Wachs- pflege ins Wischwasser geben. Bei stärkerer Abnutzung die Flächen gründlich reinigen und einmal Natur-Hartwachs auftragen. Dieses muß nicht vollflächig geschehen sondern auch in Teilbereichen. Durch das anschließende Polieren werden die Flächen glanzmäßig angeglichen.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit bio pin Verdünnung.
Sicherheitshinweis	Für Kinder unerreichbar und gut verschlossen aufbewahren. Dieses Produkt enthält ätherisches Citruschalenöl als Lösemittel. Verschlucken ist gesundheitsschädlich. Berührung mit der Haut kann in seltenen Fällen zu Reizungen und allergischen Reaktionen führen. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit Natur-Hart-öl verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen bzw. in Wasser tränken und Schleifstaub vom Zwischenschliff gesondert lagern.
Produktentsorgung	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling der in die gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt).