

Fußbodenwachs

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Lösemittelfreies Flüssigwachs aus natürlichen Wachsen und pflanzlichen Ölen für Oberflächenveredelungen im Innenbereich. Mit Fußbodenwachs geschützte Oberflächen sind wasser- und schmutzabweisend, antistatisch und atmungsaktiv. Sie erhalten nach dem Polieren einen seidigen Glanz.
Anwendungsbereich	Zur Oberflächenbehandlung von unbehandelten Holz- und Korkfußböden im Innenbereich. Auch zur Unterhaltspflege von gewachsenen Fußböden oder Linoleum geeignet. Inhaltsstoffreiche Hölzer wie Eiche, Kastanie oder einzelne Tropenhölzer können sich verfärbend oder trocknungsverzögernd auswirken. Auf diesen Untergründen nur nach vorherigem Probeanstrich anwendbar.
Zusammensetzung	Bindemittel: Carnaubawachs, Bienenwachs, Leinöl, Holzöl. Lösemittel: Wasser. Hilfsstoffe: Emulgator auf pflanzlicher Basis, Methylcellulose, Trockenstoff ohne Blei und Barium und Stabilisator.
Farbtöne	Farblos. Im flüssigen Zustand milchiges Aussehen, trocknet aber klar auf.
Lagerung	Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern
Haltbarkeit	Ungeöffnet mind. 2 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	0,75 ltr., 2,5 ltr..
Gefahrenklassen	Entfällt, kein Gefahrgut nach GefStoffV und VbF. Schweiz: BAG T Nr. 100042. Gifklassenfrei.

Technische Daten

Spezifisches Gewicht	Ca. 0,98 g/ml.
Viskosität	ca. 30 Sekunden (DIN-Becher 4mm) bei 20°C.
Flammpunkt	Entfällt, da über 250°C.
Verbrauch	60-75 ml/m ² je Anstrich auf normal saugenden Untergründen. Auf Kork ggfs. Mehrverbrauch.
Trockenzeit	Bei 20 °C und mittlerer Luftfeuchtigkeit kann bereits nach 3-4 Stunden poliert werden. Für maschinelles Polieren ca. 24 Stunden warten. Vorsichtiges Benutzen der Flächen nach 12-24 Stunden. Die Endhärte wird nach einigen Tagen erreicht.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Unbehandeltes Holz, saugfähige Holzwerkstoffe und Kork. Bitte auch die Hinweise unter „Anwendungsbereich“ beachten.
Untergrunderfordernisse	Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Mit einem Pinsel oder Schwamm dünn und gleichmäßig auftragen. Besser zweimal sehr sparsam auftragen als einmal zu dick. Nicht bei Temperaturen unter 10°C verarbeiten und vor Gebrauch gut aufrühren.

Fußbodenwachs

Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt; bei Bedarf mit Wasser verdünnbar.
Vorbehandlung	1-2 Voranstriche mit lösemittelfreiem biopin Fußbodenöl (Bitte beachten Sie das Technische Merkblatt zum biopin Fußbodenöl), gut durchtrocknen lassen und mit feinem Schleifpapier leicht anschleifen; anschließend entstauben. Das Fußbodenwachs dünn und gleichmäßig auftragen. Auf besonders stark belasteten Flächen (Laufzonen usw.) und bei nicht vollständiger Schichtbildung nach dem Erstanstrich kann ein zweiter dünner Anstrich erfolgen. Bitte auch die Hinweise unter „Verarbeitung“ beachten. Nach ca. 3-4 Stunden können die Flächen mit Lappen, Polierbürste oder Bohnerblocker poliert werden. Auf sauberes Schuhwerk achten, da sonst leicht Schmutz eingetreten werden kann. Ein zweites Polieren nach ca. einem Tag ergibt ein besseres Oberflächenergebnis. Polieren mit einer Poliermaschine ist erst nach ca. 24 Stunden möglich.
Renovierungsanstrich	Lackierte Fußböden komplett abschleifen und wie Neuanstrich behandeln. Intakte Wachs-anstriche säubern und einmal mit biopin Fußbodenwachs dünn überarbeiten; anschließend polieren. Teilweise abgelaufene Fußböden reinigen und an diesen Stellen einmal nachbehandeln und polieren. Mit Wachsen anderer Hersteller behandelte Fußböden müssen einmal komplett nachgewachst und poliert werden, da sonst Glanzunterschiede entstehen können.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife reinigen. Arbeitsgeräte in Pausen nach Vorschrift reinigen oder in Wasser stellen.
Verarbeitungshinweis	Zu dicker Wachsaufrag verlängert die Trockenzeit und kann, insbesondere in Fugen und Vertiefungen, zu milchigem Aussehen führen.
Reinigung und Pflege	Den gewachsenen Fußboden anfänglich nur schonend belasten. Reinigung nur mit warmen Wasser, evt. unter Zuhilfenahme eines milden Seifenreinigers. Gelegentlich einen Schuß biopin Fußboden-Wachspflege ins Wischwasser geben. Abgenutzte Oberflächen müssen erneut mit Fußbodenwachs behandelt werden. Keinesfalls warten, bis die Wachsschicht vollständig abgenutzt ist, da sonst Schmutzpartikel in den Untergrund eingetreten werden können und umfassende Renovierungsarbeiten notwendig werden.
Sicherheitshinweis	Für Kinder unerreichbar und gut verschlossen aufbewahren! Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit Fußbodenwachs verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.
Produktentsorgung	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen, bzw. während der Verarbeitung gelangen lassen ! Vollständig eingetrocknete Reste dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll; leere Dosen (Weißblech) gehören in die jeweiligen örtlichen Recyclingbehälter, bzw. Gelbe Säcke/Tonnen (Grüner Punkt).