

Natur-Imprägnieröl

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Farbloses Grundier- und Imprägnieröl für den Innen- und Außenbereich aus pflanzlichen Ölen und Harzen. Es dringt tief in den Untergrund ein, verleiht ihm dadurch eine hohe Beständigkeit gegen Wassereinwirkung und bildet einen exzellenten Grund für Folgeanstriche. Der Farbton des Untergrundes wird etwas vertieft, die Maserung von Hölzern belebt. Atmungsaktiv.
Anwendungsbereich	Zum Grundieren von Holz vor einer weiteren Oberflächenbehandlung mit Lacken und Lasuren im Außen- und Innenbereich (z.B. Fenster) sowie zur Imprägnierung von Holz im Außenbereich, bzw. Feuchtbereich innen.
Zusammensetzung	Bindemittel: Polymerisat aus natürlichen Ölen, Fettsäuren und Harzen. Lösemittel: Isoparaffin (Alcane C9-12-Iso). Hilfsstoffe: Trockenstoffe ohne Blei und Barium.
Farbtöne	Farblos.
Lagerung	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mindestens 3 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	0,75 ltr., 2,50 ltr., 10 ltr.
Gefahrenklassen	VbF A II (entzündlich).

Technische Daten

Spezifisches Gewicht	Ca. 0,83 g/ml.
Viskosität	Ca. 12 Sekunden (DIN-Becher 4 mm) bei 20°C.
Flammpunkt	Ca. 46°C.
Verbrauch	70–80 ml/m ² je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6–8 Stunden trocken und überstreichbar. Stark getränkte Untergründe bis zur Weiterbehandlung 1–2 Tage durchtrocknen lassen.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Unbehandelte oder geölte Hölzer.
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Vor Gebrauch umrühren. Durch streichen oder tauchen. Nicht bei Temperaturen unter 8°C verarbeiten. Dünn und gleichmäßig auftragen.

Natur-Imprägnieröl

Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit biopin Verdünnung.
Vorbehandlung	Harzreiche und tropische Hölzer mit biopin Verdünnung abreiben.
Grundieren vor Lack- oder Lasuranstrichen:	Einen dünnen Anstrich auftragen. Nicht eingezogenes Öl nach ca. 15 Minuten mit einem Lappen abreiben oder verreiben. Gut trocknen lassen und weiter behandeln mit z.B. biopin Holzlasur für Außen oder biopin Natur-Universallack.
Imprägnierungen	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 2–4 mal Natur-Imprägnieröl auftragen, bis der Untergrund gesättigt ist. Nass-in-Nass arbeiten; d. h. nicht eingezogenes Öl jeweils nach ca. 15 Minuten von der Oberfläche entfernen und einen neuen Anstrich auftragen, bis der Untergrund gesättigt ist. Danach gut durchtrocknen lassen.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit biopin Verdünnung.
Sicherheitshinweis	R10 Entzündlich R53 Kann in Gewässer längerfristig schädliche Wirkungen haben. R65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Dämpfe nicht einatmen. R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S24 Berührung mit der Haut vermeiden. S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Dieses Produkt enthält trocknende pflanzliche Öle. Diese können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Mit diesem Produkt verunreinigte Lappen etc. nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wie oben beschrieben besteht keine Selbstentzündungsgefahr.
Produktentsorgung	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt).