

Gartenholzöl

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	biopin Gartenholzöl ist ein hochwertiges und lösemittelfreies Spezialöl für Holzelemente im Außenbereich, wie z.B. Zäune, Pergolen, Kinderspielgeräte, Holzterrassen etc. Hochwertige pflanzliche Öle imprägnieren neues Holz und frischnen altes wieder auf. Mineralische Pigmente sorgen für schönes Aussehen und schützen vor vorzeitiger Vergrauung des Holzes. Enthält keine Holzschutzwirkstoffe.
Anwendungsbereich	Für unbehandeltes, kesseldruckimprägniertes und bereits geöltes Holz im Außenbereich. Nicht geeignet für Eichenholz sowie für versiegelte oder anderweitig nicht saugfähige Holzoberflächen. Für Gartenmöbel wird biopin Gartenmöbelöl, bzw. biopin Teak-Öl empfohlen.
Zusammensetzung	Bindemittel: Polymerisat aus natürlichen Ölen. Lösemittel: Wasser Pigmente: Mineralpigmente Hilfsstoffe: Methylcellulose, pflanzlich basierter Emulgator, Trockenstoffe ohne Blei und Barium
Farbtöne	Kiefer Nr. 4052, teak Nr. 4057
Lagerung	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	2,5 lt.
Gefahrenklassen	Entfällt.

Technische Daten

Spezifisches Gewicht	Ca. 0,98 g/ml (je nach Farbton)
Viskosität	Ca. 12 Sekunden (DIN-Becher 4 mm) bei 20°C.
Flammpunkt	Entfällt.
Verbrauch	Ca. 75 ml/m ² je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6-8 Stunden trocken und überstreichbar.
DIN EN 71/3	Geeignet für Spielzeug: Entspricht DIN-EN 71, Teil 3 über Sicherheit von Kinderspielzeug.

Gartenholzöl

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Holz (siehe dazu auch Anwendungsbereich)
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Nicht bei Temperaturen unter 10° C verarbeiten und vor Gebrauch gut aufrühren. Dünn und gleichmäßig streichen.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit Wasser.
Vorbehandlung	Alte Lack- und Deckfarbenanstriche komplett entfernen, bereits vergrautes Holz sollte möglichst bis zum gesunden Holz abgeschliffen oder mit biopin Teakholzentgrauer vorbehandelt werden. Kesseldruckimprägniertes Holz ein bis zwei Monate abwittern lassen und ggf. vorhandene Salzausblühungen mit einer Bürste entfernen.
Neuanstrich	Gartenholzöl für Erstanstrich auf bereits vorgeöltem Holz einmal, auf kesseldruckimprägniertem oder unbehandeltem Holz zwei- bis dreimal streichen.
Renovierungsanstrich	Die Holzoberflächen entsprechend ihres Zustandes reinigen und vorbereiten. Ein- bis dreimal mit Gartenholzöl streichen.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
Allgemeine Hinweise	Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wie oben beschrieben besteht keine Selbstentzündungsgefahr.
Produktentsorgung	Auch biologisch abbaubare und lösemittelfreie Anstrichmittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt).