

Produkt č. 02

Natural Hard Oil - prírodný tvrdý olej

Popis výrobku

Charakteristika výrobku

bio pin Natural Hard Oil je vzdušný a vode odolný základný alebo konečný olej pre interiérové povrchy, ktoré sú viac zaťažené. Pri mäkkom dreve a korku olej zlepšuje odolnosť voči tlaku, ošúchaniu a nárazom. Olej spevní povrch a súčasne zostane zachovaná pružnosť. Farbu dreva o málo stmaví a zvýrazní sa štruktúra dreva. Keď Natural Hard Oil úplne uschne, je vhodný aj na priamy kontakt s potravinami

Oblasti použitia

bio pin Natural Hard Oil je vhodný ako základný a konečný olej pre prírodné pracovné povrchy v kuchyniach, drevené podlahy a ostatné interiérové drevené povrchy s väčšou mierou zaťaženia. Môže byť tiež použitý ako základ pre ošetrenie korkovej podlahy a keramických neglazúrovaných dlaždíc.

Zloženie

Hlavné zložky: varený mix dreveného oleja, modifikovaná kolofónia, lanový olej, ricínový olej.
Rozpúšťadlo: citrusový olej
Prísady: bezolovnatý a bezbáriový sušič

Farby

transparentná

Skladovanie

Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Uchovávajúte v chlade, ale nie v mraze.

Trvanlivosť

Minimálne 3 roky, ak je plechovka dobre uzavretá

Balenie

0,75 l; 2,5 l; 10 l

Stupeň rizika

VbF A II (horľavina)

Technické údaje

Merná hmotnosť

VbF A II (horľavina)

Viskozita

12 sek. (DIN - pohár 4 mm) pri 20°C.

Bod varu

približne 46°C

Významovo

0-80 ml/m² na jeden náter v závislosti od zloženie povrchu a pórovitosti materiálu. Spotreba môže vzrásť pri prvotných náteroch materiálov ako sú veľmi pórovité dreva, neglazúrované dlaždice a korok.

Čas schnutia

Povrch môže byť znovu natretý po 6-8 hod. pri teplote 20°C a priemernej vlhkosti. Ťažko impregnovateľné povrchy nechajte schnúť 1-2 dni.

Návod na použitie

Vhodné povrchy

Prírodné alebo naolejované drevo, korok a neglazúrované keramické dlaždice.

Požiadavky na povrch

Povrch musí byť suchý a zbavený prachu a mastnoty, minerálny povrch musí byť chemicky neutrálny.

Nanášanie

Nalejte alebo natrite olej na povrch. Používajte iba pri teplotách nad 8°C.

Riedidlo

Olej je pripravený na použitie, v prípade potreby sa môže riediť s bio pin Thinner.

Príprava

Naneste 1-4 vrstvy (v závislosti od nasiakavosti). Nenechajte uschnúť, ale po 15 minútach odstráňte prebytočný olej a aplikujte novú vrstvu až pokiaľ materiál nie je úplne nasiaknutý. Nakoniec nechajte dobre vyschnúť.

Natural Hard Oil - prírodný tvrdý olej

Podklad	<p>Pre navoskované povrchy: Naneste bio pin Natural Hard Wax alebo iný bio pin vosk pred ďalším ošetrovaním.</p> <p>Pre naolejované povrchy: Naneste olej na pracovný povrch, drevený povrch so stredným opotrebením a tvrdé drevené podlahy. Obrúste drevo s jemným brúsnym papierom, odstráňte prach a nakoniec naneste tenkú vrstvu Natural Hard Oil. Po 15 minútach vyleštite s textíliou bez chĺpkov.</p>
Posledný náter	<p>Po 3-6 hod nakoniec aplikujte tenkú vrstvu bio pin Hard Wax-Polish s čistou textíliou alebo leštiacim strojom. Ak je potrebný druhý náter, môže byť nanesený po niekoľkých dňoch. Vyhnite sa okamžitému ťažkému zaťaženiu a používaniu povrchu.</p>
Obnovovanie	<p>Očistite a ľahko obrúste ošúchaný a zničený povrch. Potom aplikujte nový náter.</p>
Čistenie náradia	<p>Pracovné náradie očistite ihneď s bio pin Thinner (riedidlom).</p>
Bezpečnostné informácie	<p>Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Tento produkt obsahuje esenciálny citrusový olej. Nemôže byť prehltnutý. V zriedkavých prípadoch môže pri priamom kontakte s pokožkou viesť k podráždeniu pokožky a alergickej reakcii. Pracovné prostredie dobre vetrajte.</p> <p>Za určitých okolností sa môže olej počas schnutia samovznietiť. Tkaniny použité počas aplikácie oleja nemôžu byť pokrčené, ale by mali byť vystreté a vysušené na čerstvom vzduchu alebo namočené vo vode pred uprataním. Prach vzniknutý brúsením dreva musí byť zlikvidovaný oddelene.</p>
Likvidácia produktu	<p>Nevylievajte do odtoku kanalizácie. Úplne vyschnutý zvyšok produktu môže byť odstránený normálnym spôsobom. Prázdne plechovky môžu byť recyklované.</p>