

Produkt č. 18

Boiled Linseed Oil – varený ľanový olej

Popis výrobku

Charakteristika výrobku	bio pin Boiled Linseed Oil je transparentný, vákuovo ohriaty a fúkaný ľanový olej pre použitie vo vnútri a vonku. Ihneď preniká do trávov a vytvára vynikajúci základný náter pre kovový, drevený alebo kamenný povrch a takto zlepšuje príľnavosť následne aplikovaného náteru. Je vode odolný, vzdušný a zvyrazňuje charakteristickú štruktúru dreva a farbu dreveného povrchu.
Oblasti použitia	bio pin Boiled Linseed Oil je prvotný základ pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Na kovové povrchy je ideálny na základné leptanie. Tiež môže byť použitý na výrobu vášho vlastného oleja alebo umeleckých farieb. Nepoužívajte ako základ alebo jediný náter na exteriérové povrchy drevených konštrukcií (napr. drevo, okná), ak konečný náter použitý pre tieto povrchy nevyplní vlákna (nevytvorí lazúru).
Zloženie	ľanový olej, bezolovnatý sušič (Co/Zr sušič)
Farby	Transparentná
Skladovanie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Uschovávajú v chlade, ale nie v mraze.
Trvanlivosť	Minimálne 3 roky, ak je balenie dobre uzavreté.
Balenie	0,75 l; 2,5 l
Stupeň rizika	nevzťahuje sa, nepovažuje sa za nebezpečný materiál
Technické údaje	
Merná hmotnosť	Približne 0,93 g/ml
Viskozita	Približne 30 sek. (DIN-pohár 4 mm) pri 20°C.
Bod varu	Približne 280 °C.
Výdatnosť	70-80 ml/m ² ak aplikujete nezriedený olej na povrch s priemernou absorpčnou schopnosťou
Čas schnutia	Približne po 18-24 hod. pri 20°C a priemernej vlhkosti môže byť aplikovaný druhý náter. Ak je aplikovaný na povrch bez pórov je suchý približne za 1-2 dni. Čas schnutia sa môže spomaliť pri nízkej teplote, vysokej vlhkosti a mokrom povrchu.
Návod na použitie	
Vhodné povrchy	Prírodné drevo a drevené konštrukcie, ako aj kamene a kovy.
Požiadavky na povrch	Povrch musí byť suchý a zbavený prachu a mastnoty.
Nanášanie	Používajte pri teplotách nad 8°C. Produkt môžete natierať, sprejovať alebo namáčať.
Riedidlo	bio pin Thinner.
Príprava	Živicové a tropické drevo natrite s bio pin Thinner, neošetrený kovový povrch odmastite.

Boiled Linseed Oil – varený ľanový olej

Základný náter	Nezriedený ľanový olej môže byť aplikovaný iba na veľmi pórovité povrchy. Na všetky ostatné povrchy zriedte olej s bio pin Thinner v pomere 1:1 (polo-olej), alebo v prípadoch pórov s vysokou absorpciou v pomere 1:2 (odstredený olej). Naneste rovnomerne jednu alebo dve tenké vrstvy ľanového oleja na všetky drevené a kamenné povrchy. Zvyšky oleja odstráňte po 30 minútach s kúskom textílie (viď bezpečnostné informácie!). Nechajte dobre vyschnúť. Na kovové povrchy, ktoré nepotrebujú odolnosť voči hrdzi, aplikujte len veľmi tenkú vrstvu. Nechajte dobre vyschnúť.
Ďalšia úprava	Drevené povrchy v interiéri s nízkym opotrebovaním (napr. stropy) nepotrebujú ďalšie ošetrovanie. Ostatné povrchy môžu vyžadovať ďalšie ošetrovanie s bio pin voskovými produktmi, bio pin farbami na drevo alebo bio pin lakmi, v závislosti od nárokov dreva.
Čistenie náradia	Pracovné náradie ihneď po použití očistite s bio pin Thinner.
Bezpečnostné informácie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Za určitých okolností sa môže olej počas schnutia samovznietiť. Tkaniny použité počas aplikácie oleja nemôžu byť pokrčené, ale by mali byť vystreté a vysušené na čerstvom vzduchu alebo namočené vo vode pred ďalším použitím.
Likvidácia produktu	Nevylievajte do odtoku kanalizácie alebo do pôdy. Úplne vyschnutý zvyšok produktu môže byť odstránený normálnym spôsobom. Prázdne plechovky môžu byť recyklované.