

Primer Oil – základný olej

Popis výrobku

Charakteristika výrobku	bio pin Primer Oil je bezfarebný základný olej bez riedidla. Preniká hlboko do materiálu a pre interiérové povrchy poskytuje priedušný a vode odolný ochranný plášť. Zvýrazňuje farbu povrchu a vyzdvihuje štruktúru drevených materiálov. Aplikovaný na omietku alebo iné anorganické materiály má zlepšujúci efekt znižovania nasiakavosti týchto povrchov.
Oblasti použitia	bio pin Primer Oil je vhodný ako základný olej pre interiérové drevo. Tiež môže byť použitý na spevnenie omietky a ako základ pre minerálne povrchy.
Zloženie	Hlavné zložky: ľanový olej, drevený olej Rozpúšťadlo: voda Prísady: rastlinný emulzifikátor, kobaltový lineolát (bezolovnatý činiteľ na schnutie), metyl celulóza
Farby	Mliečna v mokrom stave, číra v suchom stave.
Skladovanie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Uschovávajú v chlade, ale nie v mraze.
Trvanlivosť	Minimálne 2 roky, ak je plechovka dobre uzavretá.
Balenie	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l
Stupeň rizika	nevzťahuje sa.
Technické údaje	
Merná hmotnosť	približne 0,99 g/ml.
Viskozita	približne 12 sek. (DIN-pohár 4 mm) pri 20°C.
Bod varu	nevzťahuje sa na teplotu nad 200°C.
Výdatnosť	0-85 ml/ m ² na jeden náter s priemernou nasiakavosťou povrchu. Spotreba môže vzrásť v prípadoch pórovitého dreva a minerálnych povrchov.
Čas schnutia	Pri teplote 20°C a priemernej vlhkosti po 8-10 hod. môže byť povrch znovu natretý. Po poslednom nátere tento nechajte počas 24 hodín úplne vyschnúť.
Návod na použitie	
Vhodné povrchy	Drevené a minerálne materiály.
Požiadavky na povrch	Povrch musí byť suchý a zbavený prachu a mastnoty, minerálny povrch musí byť chemicky neutrálny.
Nanášanie	Natrite alebo nastriekajte bio pin Primer Oil na povrch. Použite iba pri teplotách nad 10°C.
Riedidlo	Olej je pripravený na použitie, v prípade potreby zriedte vodou.
Základné ošetrenie	Živicové a tropické drevo natrite s bio pin Thinner. Pred ďalším ošetrením sa uistite, že je riedidlo úplne suché. Na prvotriedne drevo rovnomerne naneste 1-2 vrstvy oleja. Na dosiahnutie „iba naolejovaného“ (prírodného) povrchu naneste niekoľko vrstiev. Pred ďalšou aplikáciou nenechajte olej úplne uschnúť, ale po 20 min. odstráňte zvyšky oleja s tkaninou a aplikujte ďalšie vrstvy až pokiaľ je povrch úplne nasiaknutý. Ak chcete spevniť sadru alebo minerálne materiály, naneste vrstvu bio pin Primer Oil.

Primer Oil – základný olej

Ďalšie ošetrovanie	Pre ďalšie ošetrovanie použite bio pin voskové produkty, bio pin farby alebo bio pin laky. Na minerálne povrchy môže byť použitá bio pin Wall Paint. „Iba naolejovaný“ povrch jemne obrúste, odstráňte prach a naneste tenkú vrstvu oleja.
Obnovovanie	Naolejovaný povrch, ktorý je ošúchaný alebo poškodený, ošetríte podľa pokynov v odseku „Ďalšie ošetrovanie“.
Starostlivosť a udržiavanie	Nečistite naolejovaný povrch s drsnými čistiacimi prostriedkami.
Čistenie náradia	Všetko náradie vyčistíte ihneď po použití v teplej mydlovej vode. Opláchnite pod tečúcou čistou vodou.
Bezpečnostné informácie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Za určitých okolností sa môže olej počas schnutia samovznietiť. Tkaniny použité počas aplikácie oleja nemôžu byť pokrčené, ale by mali byť vystreté a vysušené na čerstvom vzduchu alebo namočené vo vode pred ďalším použitím.
Likvidácia produktu	Nevylievajte do odtoku kanalizácie. Úplne vyschnutý zvyšok produktu môže byť odstránený normálnym spôsobom. Prázdne plechovky môžu byť recyklované.