

Produkt č. 36

Door and Window Stain – moridlo na dvere a okná

Popis výrobku

| | |
|--------------------------------|--|
| Charakteristika výrobku | bio pin Door and Window Wood Stain je moridlo, ktoré môže byť vo farebnej a bezfarebnej forme a vytvára trvácny náter, ktorý neplní póry dreva. Môže byť aplikované na drevené dvere a okná. Moridlo má vynikajúcu penetráciu a vysokú odolnosť voči vode a počasiu. Moridlo je trvácne pružné a nemá tendenciu krehnúť. Preto je veľmi vhodné na obnovovanie. Správnou aplikáciou je možné dosiahnuť veľmi dobrú ochranu pred UV žiarením. Transparentná forma poskytuje drevu len obmedzenú odolnosť voči UV žiareniu. Preto je odporúčané na obnovovacie práce (kde je dostatočné prekrytie farebným pôvodným náterom) a na interiérové dvere a okná. |
| Oblasti použitia | bio pin Door and Window Wood Stain môže byť použitá na interiérové a exteriérové dvere a okná. Tiež je vhodná pre záhradný nábytok, vonkajšie steny z latiek, atď. |
| Zloženie | Hlavné zložky: varený mix ricínového oleja, lanový olej, modifikovaná kolofónia. Rozpúšťadlo: éterický citrusový olej Pigmenty: pôdne a minerálne pigmenty Prísady: kyselina kremičitá, sójový lecitín, mix prostriedkov bez olova a bez bária urýchľujúci schnutie. |
| Farby | Transparentná 3641 – borovica 3642 – orechové drevo 3645 jacaranda (palisander) 3646 – bledý dub 3638. |
| Skladovanie | Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Uschovávajú sa v chlade, ale nie v mraze. |
| Trvanlivosť | Minimálne 2 roky, ak je balenie dobre uzavreté. |
| Balenie | 0,75 l; 2,5 l. |
| Stupeň rizika | VbF A II (horľavina) |
| Technické údaje | |
| Merná hmotnosť | približne 0,91-0,95 g/ml v závislosti od odtieňa. |
| Viskozita | približne 23 sek. (DIN-pohár 4 mm) pri 20°C. |
| Bod varu | približne 46° C |
| Výdatnosť | 75-90 ml/m ² na náter v závislosti od zloženia povrchu a pórovitosti materiálu. |
| Čas schnutia | V bezprašnom prostredí je suché približne po 3-5 hod. pri 20°C a priemernej vlhkosti. Po 12-24 hod. môže byť povrch znovu natretý. |
| Návod na použitie | |
| Vhodné povrchy | Drevo |
| Požiadavky na povrch | Povrch musí byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. |
| Nanášanie | Natrite alebo nastriekajte tenkú rovnomernú vrstvu moridla na drevo. Používajte pri teplotách nad 8°C. Pred použitím dobre premiešajte. |
| Riedidlo | Moridlo je pripravené na použitie, v prípade potreby zriedte s bio pin Thinner. |
| Príprava | Na tropické a živcové drevo natrite bio pin Thinner. Vyrežte alebo vypáľte živcové kanáliky. V prípade potreby impregnujte exteriérové drevo proti modrej plesni pred nanosením moridla na drevo. |
| Stredná vrstva | 1 vrstva moridla na okná a dvere. Pre dokonalú UV ochranu exteriérového dreva naneste na plochy vystavené počasiu 2 vrstvy moridla na dvere a okná. |

Door and Window Stain – moridlo na dvere a okná

| | |
|--------------------------------|---|
| Záverečný náter | Jeden náter moridla na okno a dvere. |
| Obnovovanie | Skontrolujte starý náter a odstráňte všetky jeho uvoľnené, flakaté a polámané časti. Potom ošetríte ako pre nový náter. Vyčistíte a – ak je to potrebné - prebrúste neporušené časti náteru. V závislosti od opotrebovania povrchu aplikujte 1-2 vrstvy moridla na okná a dvere. |
| Čistenie náradia | Všetko náradie vyčistíte ihneď po použití s riedidlom Thinner. |
| Bezpečnostné informácie | <p>Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Tento produkt obsahuje esenciálny citrusový olej. Nemôže byť prehltnutý. V zriedkavých prípadoch môže pri priamom kontakte s pokožkou viesť k podráždeniu pokožky a alergickej reakcii. Pracovné prostredie dobre vetrajte.</p> <p>Za určitých okolností sa môže olej počas schnutia samovznietiť. Tkaniny použité počas aplikácie oleja nemôžu byť pokrčené, ale by mali byť vystreté a vysušené na čerstvom vzduchu alebo namočené vo vode pred uprataním. Prach vzniknutý brúsením dreva musí byť zlikvidovaný oddelene.</p> |
| Likvidácia produktu | Nevylievajte do odtoku kanalizácie alebo do pôdy. Úplne vyschnutý zvyšok produktu môže byť odstránený normálnym spôsobom. Prázdne plechovky môžu byť recyklované. |