

Boat Oil – lodný olej

Popis výrobku

Charakteristika výrobku	bio pin Boat Oil je vyvinutý z tradičnej škandinávskej techniky ošetrovania dreva. Obsahuje počasiu obzvlášť odolnú kombináciu ľanového a čínskeho dreveného oleja. Je extrémne odolný voči slanej vode, zatiaľ čo si zachováva svoju pružnosť. bio pin Boat Oil preniká hlboko do dreva a má vynikajúcu príľnavosť. Pri správnom použití chráni drevo pred UV žiarením dlhé roky. Konečný vzhľad je lesklá.
Oblasti použitia	Na ošetrovanie drevených trupov lodí, kabín, sťažňov, atď., kde sú požadované následné vrstvy. Vhodné na impregnáciu drevených palúb, palubných otvorov, atď. V prípadoch, kde je vyžadovaný záverečný náter, by mal byť aplikovaný bio pin Boat Varnish. Ako základný náter použite bio pin Boat Varnish na dreva s dobrou nasiakavosťou na prioritné zapečatenie povrchu.
Zloženie	Hlavné zložky: čínsky drevený olej, ľanový olej, modifikovaná kolofónia Rozpúšťadlá: citrusový olej Prísady: bezolovnatý sušiaci činiteľ
Farby	Transparentná
Skladovanie	Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Uschovávajúte v chlade, ale nie v mraze.
Trvanlivosť	Minimálne 3 roky, ak je balenie dobre uzavreté.
Balenie	0,75 l; 2,5 l
Stupeň rizika	VbF A II (horľavina)
Technické údaje	
Merná hmotnosť	Približne 0,93 g/ml.
Viskozita	Približne 40 sek. (DIN- pohár 4 mm) pri 20°C .
Bod var	približne 46°C
Výdatnosť	70-100 ml/m ² na jeden náter v závislosti od stupňa nasiakavosti povrchu.
Čas schnutia	pri 20°C a priemernej vlhkosti je po 4-6 hodinách suché proti prachu a po 12-24 hodinách môže byť nanosený druhý náter. Úplne suché je po niekoľkých dňoch. Vyhnite sa okamžitému prílišnému zaťaženiu ošetrovaného povrchu.
Návod na použitie	
Vhodné povrchy	Drevo, preglejka
Požiadavky na povrch	Povrch musí byť suchý, zbavený prachu a mastnoty.
Nanášanie	Používajte pri teplotách nad 8°C. Tenká vrstva bio pin Boat Oil by mala byť na povrch rovnomerne natretá alebo nastriekaná. Nepoužívajte na priamom slnku.
Riedidlo	bio pin Boat Oil je pripravený na použitie, v prípade potreby zriedte s bio pin Thinner alebo terpentínovým olejom.
Príprava	Z dreveného povrchu odstráňte akúkoľvek živicu. Na živicové a tropické dreva použite bio pin Thinner.

Boat Oil – lodný olej

Prvý náter	Naneste bio pin Boat Oil niekoľkokrát až pokiaľ nie je povrch nasiaknutý. Približne po 20 min. odstráňte zvyšný olej. Ak je povrch veľmi nasiakavý, môže byť pridaný bio pin Thinner (5-10% zriedenie).
Záverečný náter	Vyžaduje sa iba pri stavebných vrstvách na trupy lodí, sťažne atď. Naneste 2 až 3 nátery bio pin Boat Oil.
Ošetrovanie a udržiavanie	Naolejovaný povrch nečistite s drsnými čistiacimi prostriedkami.
Obnovovanie	Skontrolujte starý náter a odstráňte všetky jeho uvoľnené, fľakaté a popraskané časti. Potom ošetríte ako prvý náter.
Čistenie náradia	Všetko náradie čistite s riedidlom bio pin Thinner alebo terpentínovým olejom.
Bezpečnostné informácie	<p>Skladujte dobre uzatvorené a mimo dosahu detí. Tento produkt obsahuje éterický citrusový olej. Nemôže byť prehltnutý. V zriedkavých prípadoch priameho kontaktu s pokožkou môže viesť k podráždeniu pokožky a alergickej reakcii. Pracovné prostredie dobre vetrajte.</p> <p>Za určitých okolností sa môže olej počas schnutia samovznietiť. Tkaniny použité počas aplikácie oleja nemôžu byť pokrčené, ale by mali byť vystreté a vysušené na čerstvom vzduchu alebo namočené vo vode pred uprataním. Podobný efekt môže byť spôsobený odpadovým prachom z brúsenia. Preto by mal byť prach odstránený vysávačom a skladovaný na otvorenom vzduchu alebo okamžite zlikvidovaný, aby sa zabránilo samovoľnému vznieteniu.</p>
Likvidácia produktu	Nevylievajte do odtoku kanalizácie. Úplne vyschnutý zvyšok produktu môže byť odstránený normálnym spôsobom. Prázdne plechovky môžu byť recyklované.